


# Obrzutka renowacyjna SV 61 (BaumitBayosan SanovaVorspritz SV 61)



baumit.com

<b>Produkt</b>	Sucha zaprawa renowacyjna zgodna z normami DIN 18557 oraz DIN EN 998-1; certyfikowana przez WTA obrzutka renowacyjna, przeznaczona do obróbki ręcznej i maszynowej.	
<b>Zastosowanie</b>	<p>Specjalnie dostosowana do programu produktów renowacyjnych BaumitBayosan obrzutka przeznaczona do wstępnego przygotowania zawilgoconych i/lub zasolonych podłoży mineralnych (mur, stary, chłonący wodę beton), stanowiąca warstwę szczepną pomiędzy podłożem a tynkiem renowacyjnym. Obrzutka niezbędna jest na murach z kamienia naturalnego.</p> <p>W przypadku podłoża silnie chłonnego wodę obrzutka SanierVorspritz SV 61 pozwala na zdecydowane wyrównanie stopnia pochłaniania wody. Przeznaczoną do zagruntowania powierzchnię należy z reguły pokrywać w 50-60%, przy czym możliwe jest całościowe natryskiwanie obrutki (na podłoża zasolone siarczkami lub zawierające gips).</p> <p>W przypadku murów o niestabilnych właściwościach obrzutka pozwala na zrównoważenie właściwości podłoża.</p>	
<b>Skład</b>	Piasek, cement o zwiększonej odporności na działanie siarczków i dodatki umożliwiające lepszą obróbkę oraz zwiększające przyczepność.	
<b>Właściwości</b>	<p>Mineralna obrzutka renowacyjna do obróbki maszynowej, charakteryzująca się dobrymi zdolnościami do zatrzymywania wody i dobrym przywieraniem do podłoża.</p> <p>Obrzutkę można łatwo narzucać kielnią lub natryskiwać maszynowo.</p> <p>Dzięki odpowiednio dostosowanej wytrzymałości oraz zdolności do kapilarnego przewodzenia wody, obrzutka jest specjalnie przeznaczona do stosowania w przypadku wilgotnych i zasolonych murów, przy czym możliwe jest również stosowanie obrutki w nowym budownictwie.</p>	
<b>Dane techniczne</b>	Kategoria zaprawy: Grubość ziarna: Głębokość wnikania wody: Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej $\mu$ : Zapotrzebowanie na wodę: Wydajność: Zużycie materiału:	CS IV zgodnie z EN 991-1 0 - 4 mm >5mm po 1 h; >20 mm po 24 h <15 ok. 6-7 l/worek = 170-200 l/t ok. 18 l/worek = 510 l/t ok. 5-6 kg/m <sup>2</sup> (krycie 50-60%) ok. 9-10 kg/m <sup>2</sup> (krycie 100%)
<b>Forma dostawy</b>	Worek 35 kg (36 worków na palecie = 1.260 kg)	
<b>Przechowywanie</b>	W suchym miejscu, na paletach - 6 miesięcy.	
<b>Gwarancja jakości</b>	<p>Stały nadzór i kontrola jakości oraz szczegółowa kontrola wstępna wszystkich surowców. Certyfikowany system zarządzania jakością sprawdzony przez Towarzystwo Nadzoru Technicznego [TÜV] zgodny z obowiązującą na całym świecie normą DIN EN ISO 9001. Potwierdzony przez Towarzystwo Nadzoru Technicznego i posiadający certyfikat System Zarządzania Środowiskiem zgodny z normą światową DIN EN ISO 14001.</p> <p>Sprawdzony pod kątem zawartości szkodliwych substancji – posiada certyfikat TÜV. Certyfikowany przez WTA, spełnia wszystkie wymagania według wytycznej WTA 2-2-91/D.</p>	
<b>Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach</b>	<p>Symbol zagrożenia chemicznego: Xi drażniący</p> <p><b>Wartości R:</b> R 36/38: drażniący dla oczu i skóry          R 41: niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia oczu          R 43: możliwe wystąpienie uczulenia na skutek kontaktu z naskórkiem</p> <p><b>Wartości S:</b> S 2: przechowywać z daleka od dzieci          S 24/25: unikać kontaktu z oczami oraz skórą          S 26: w przypadku przedostania się produktu do oczu przemyć je dokładnie wodą i skonsultować się z lekarzem          S 37/39: podczas pracy nosić odpowiednią odzież ochronną oraz okulary ochronne</p>	

Produkt o niskiej zawartości chromianów TRGS 613

### Podłoże

Stary, zniszczony tynk należy skuć do wysokości 100 cm powyżej granicy zawilgocenia. Kruszące się fugi i spoiny wydrapać na głębokość 2-3 cm. Usunąć zabrudzenia, kurz, izolację bitumiczną i luźne części. Gruz budowlany codziennie usuwać z placu budowy. Wymienić uszkodzone cegły / kamienie / bloczki. Dokładnie oczyścić mur (stosując sprężone powietrze, miotłę / szczotkę drucianą itp.), a następnie osuszyć.

W wątpliwych przypadkach podłoże silnie chłone wodę należy wstępnie zwilżyć (unikać tworzenia się błony wodnej na powierzchni ściany).

Zagwarantować dobre przywieranie obrzutki do podłoża.

### Obróbka

#### **Przestrzegać zaleceń zawartych w analizie starego tynku i wytycznych renowacyjnych!**

Wymieszać obrzutkę SanierVorspritz SV 61 z czystą wodą, bez dodawania jakichkolwiek dodatków. Przygotowanie ręczne - w skrzyni na zaprawę – mieszalnikiem wolnoobrotowym lub w zwyczajowo używanych betoniarkach przelotowych lub o obiegu wymuszonym (czas mieszania ok. 3 minut). Stosując odpowiednie agregaty tynkarskie należy – z uwagi na grube uziarnienie – zastosować używane ślimacznice i wstępnie zamulić węże podające szlamem wapiennym.

Nanosić obrzutkę – o ile to możliwe – pasmami, pokrywając jedynie 50-60 % powierzchni. W zależności od wymogów podłoża, obrzutkę można również nakładać na całą powierzchnię muru, (grubość warstwy 5mm). Obrzutki nie należy w żadnym przypadku stosować do wyrównywania nierówności podłoża. Nałożoną obrzutkę ewentualnie zwilżać, aby uchronić przed wypaleniem się. Cały przygotowany materiał musi zostać zużyty przed rozpoczęciem procesu twardnienia. Nie mieszać ponownie raz związanego materiału. O ile to możliwe nakładać tynk już 1- 2 dni po zagruntowaniu podłoża obrzutką.

### Wskazówki

Nie gruntować przy bezpośrednim nasłonecznieniu, w czasie deszczu lub silnego wiatru; chronić przygotowaną powierzchnię przed zbyt szybkim wysychaniem. Świeżo zagruntowane obrzutką powierzchnie należy przez 1-2 dni chronić przed wysychaniem i innymi szkodliwymi czynnikami.

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednio szybkie wysychanie obrzutki (wentylacja i/lub odwilgacanie).

Przed położeniem następnej warstwy należy zachować 1- 2 dni przerwy technologicznej. Zbyt długie przestoje mogą jednak na wilgotnym murze doprowadzić do utworzenia się spieczonej warstwy i spowodować problemy z przywieraniem.

**Nie wykonywać prac i nie poddawać suszeniu w temperaturze ścian i powietrza poniżej +5°C. Przestrzegać aktualnych wytycznych WTA oraz norm DIN EN 998-1 w DIN V 18550 oraz DIN 18350 (VOB, część C).**

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze "Ogólne warunki umów" znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego przedstawiciela regionalnego.