

1. Oznaczenie składu ziarnowego

Bok oczka	[mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	31,5	45	63	90	125
Przesiew wg PN-EN 933-1:2012	[%]	5,6	5,8	6,9	7,4	7,5	7,6	7,6	7,7	8,4	32,1	87,8	98,2	100,0	100,0
Wymagane wg PN-EN 12642+A1:2010	G ₈₀											80-99	98-100	100	

